

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ALABASTER CONNECT - SZPACHLA GIPSOWA DO BEZTAŚMOWEGO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

Alabaster Connect jest suchą mieszanką naturalnych gipsów alabastrowych, wypełniaczy wapiennych, dodatków modyfikujących oraz włókien celulozowych. Zachowuje doskonałą plastyczność i przyczepność do podłoża podczas nakładania. Dzięki swoim właściwościom nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej. Alabaster Connect stosuje się przy uzupełnianiu pęknięć i rys powstałych na powierzchniach ścian i sufitów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE:

Powierzchnia płyt powinna być sucha, czysta a spoiny wolne od zanieczyszczeń, przygotowane zgodnie z zasadami stosowanymi podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Podłoża silnie chłonejące wodę zagruntować preparatem gruntującym alabaster Grunt-U lub alabaster Grunt-S.

Zawartość opakowania wsypać do czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać (ręcznie lub przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej) do uzyskania jednolitej masy, stosując około 0,40 L na 1 kg suchej mieszanki. Do przygotowania i nakładania masy należy używać czystych narzędzi. Pozostawić na około 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Szpachlowanie spoin należy wykonywać co najmniej w dwóch etapach robót. Za pomocą szerokiej szpachelki wypełnić spoiny. Zaszpachlować także główki wkrętów do płyt gipsowych. Po stwardnieniu spoinę pokryć ponownie masą w celu prawidłowego wykończenia powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię przetrzeć drobnym papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Zaprawę zużyć w ciągu 45 minut.

PRZECHOWYWANIE:

W suchych i przewiewnych miejscach, w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, w temp. od +5°C do +25°C. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki: ok. 0,40 L wody na 1 kg suchej mieszanki

Czas zużycia zaprawy : około 45 min

Wydajność: ok. 6-7 mb/kg

Temperatura wykonywania prac: od +5°C do +25°C

Początek wiązania: \geq 60 min.

Produkt zgodny z PN-EN 13963:2005 (U)

DWU 04/20145

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1492/01/2009

BEZPIECZEŃSTWO:

S2 Chronić przed dziećmi

S29 Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza-pokazać opakowanie lub etykietę.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami oraz zasadami sztuki budowlanej.

„Yard” Sp. z o. o.

Ul. Pomorska 53

70-812 Szczecin

tel./fax +48/91/4693246

www.alabaster-yard.eu

Data aktualizacji 17.11.2015

